

SANIBELL

Richtlijnen voor
gebruik en onderhoud
Solid Surface

HET SCHOONMAKEN VAN SOLID SURFACE WASTAFELS EN OPPERVLAKKEN.

- **Dagelijks onderhoud:**

Gebruik hiervoor een vochtige doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif) of een gewoon afwasmiddel (b.v. Dreft). Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken verwijzen we naar de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het voorkomt dat vuil en eventuele zeep- en waterresten worden geabsorbeerd en vlekken veroorzaken.

- **Water met een PH-waarde van 7 is het meest ideaal voor de wastafel.**

- **Een- of tweemaal per week:**

Reinig het oppervlak door middel van een afwasmiddel of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Gebruik een oplossing van een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik en water en reinig hiermee grondig uw wastafel. LET OP! Grondig naspoelen. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het voorkomt dat vuil en eventuele zeep- en waterresten worden geabsorbeerd en vlekken veroorzaken.

Door het gebruik van een natuursteen polish ziet de wastafel er weer uit als nieuw. Zie het etiket voor de voorgeschreven gebruiksrichtlijnen.

- **Voor hardnekkige vlekken:**

Wanneer u gewone huishoudelijke vlekken hebt zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten gebruikt u een natte melamine spons (type wonderspons) en een detergent of een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen. Enkel voor uiterst hardnekkige vlekken, zoals vlekken veroorzaakt door leliepollen of saffraan, of bij een lichte kras, is het aangeraden de vlek te behandelen met een grover nat sponsje en een weinig bleekmiddel. Bleekwater mag maximaal 2 tot 5 minuten in aanraking komen met het oppervlak. Spoel verscheidene keren met warm water en droog af met een zachte doek. Denk eraan het gehele oppervlak te behandelen met een vochtige doek en een zachte schuurcrème die u met cirkelvormige bewegingen uitwrijft.

Om kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een melamine spons (type wonderspons) en een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik en volgt u de instructies van de producent. Spoel verschillende keren met warm water en wrijf droog met een zachte doek. Tot slot de oorspronkelijke glans herstellen zoals hiervoor beschreven.

SCHADE VOORKOMEN

- **Hitte:**

Spoel niet direct kokend water in de wasbak. Plaats daarnaast ook geen zeer warme voorwerpen direct op het oppervlak (b.v. krul-/stijltang).

- **Krassen:**

Net als op alle andere materialen ontstaan op Solid Surface oppervlakkige krasjes door het normale dagelijks gebruik:

- Snijden, hakken of schuiven van metaal op Solid Surface is niet aan te raden, het laat gegarandeerd krassen achter.

- Op donkere, meer gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op de lichtere kleuren.

- **Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen:**

Gemorste sterke chemicaliën (b.v. verfabijtmiddelen, kwastreinigers, schoonmaakmiddelen voor metaal en ovens, reinigingsmiddelen met methyleenchloride, zure afvoerontstoppers, nagellakremovers op basis van aceton, enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te voorkomen! Wanneer u nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het direct daarna goed met water spoelen. Wanneer het Solid Surface oppervlak ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld werd aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

GEBRUIK & ONDERHOUD - RICHTLIJNEN VOOR VLEKKEN

Gewone huishoudelijke vlekken:	Procedure:
Voor dagelijks onderhoud	A-B-C
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
Vet en olieresidu's	A-B-C-E-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
Mercurochrome, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
IJzer en roest	A-B-C-H-I
Jodium en schimmel	A-B-C-E-I

Onderhoudsmethode*

- A. Verwijder de gemorste vlekken met een zachte doek.
- B. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.
- C. Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème (b.v. Cif).
- D. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een afwasmiddel (b.v. Dreft) of een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
- E. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een bleekmiddel***. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- F. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik (b.v. Viakal). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- G. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- H. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met reiniger voor metalen of een remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
- I. Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, kunt u contact opnemen met ons (info@sanibell.nl). We kunnen dan eventuele verdere mogelijkheden bekijken.

* Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.

** Gebruik hiervoor de wonderspons (melamine schuim). Dit reinigt grondig maar tast het materiaal niet aan. Denk eraan het gehele oppervlak te behandelen met de natte spons en een zachte schuurcrème die u met cirkelvormige bewegingen uitwrijft.

*** Bleekmiddel kan Solid Surface doen verkleuren en kan achteraf niet verwijderd worden met water. Bleekwater mag maximaal 2 tot 5 minuten in aanraking komen met het oppervlak.

Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

info@sanibell.nl
+31 (0) 186 657 347